

## BioKP-ZG CAM

### ■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Pannello per zoccolature a basso assorbimento di acqua, termoisolante in polistirene espanso sinterizzato con materia prima Neopor® a  $\lambda$  migliorato, prodotto secondo la norma UNI EN 13163 e UNI EN 13499. Prodotto conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM), a marchio CE, Etics. Conducibilità termica  $\lambda d = 0,030$  [W/mk], Resistenza a compressione al 10% della deformazione  $\geq 150$  [kPa], Resistenza a trazione perpendicolare alle facce  $\geq 250$  [kPa].

### ■ COMPOSIZIONE ED IMPIEGHI

Pannello in polistirene espanso adatto all'applicazione sulla zoccolatura per l'isolamento esterno delle facciate. Conforme alle più recenti disposizioni di legge in materia di termoisolamento.

### ■ DATI TECNICI

		Simbolo	U.M.	Valore	Norma	
PROPRIETA' MECCANICHE	Resistenza a compressione al 10% della deformazione	CS (10)	kPa	$\geq 150$	EN 826	
	Resistenza a trazione perpendicolare alla facce	TR	kPa	$\geq 250$	EN 1607	
	Resistenza alla flessione	BS	kPa	$\geq 250$	EN 12089	
	Resistenza al taglio*	$\tau$	kPa	$\geq 190$	EN 13163	
	Stabilità dimensionale in condizioni di laboratorio (25°C/25% U.R.)	DS (N)	%	$\pm 0,5$	EN 1603	
	Carico permanente limite con deformazione del 2% dopo 50 anni*	$\sigma c$	kPa	$\leq 75$	EN 1604	
	Modulo elastico a compressione*	-	kPa	7400 - 900	EN 1605	
	Modulo di taglio *	G	kPa	np	EN 12090	
	Modulo di Young*	E	kPa	6500	EN 1606	
PROPRIETA' FISICHE	Conducibilità termica $\lambda D$	$\lambda D$	W/mK	0,030	EN 12667	
	Reazione al fuoco	EUROCLASSE	-	E	EN 13501-1	
	Capacità termica specifica*	Cp	J/kgK	1450	EN 10456	
	Coefficiente dilatazione termica lineare*	$\alpha$	K <sup>-1</sup>	$6 \times 10^{-5}$	EN 10456	
	Temperatura massima di esercizio*	T	°C	$\leq 75$	-	
	Assorbimento d'acqua per immersione totale a 28gg	WL(T)i	%	2	EN 12087	
	Assorbim.to acqua per immersione parziale	WL(P)i	Kg/m <sup>2</sup>	0,03 - 0,04	EN 12088	
	Permeabilità al vapore acqueo	$\delta$	mg/(Pa*h*m)	0,009 - 0,020	EN 12087	
	Resistenza al passaggio del vapore (permeabilità)	$\mu$	-	30 ÷ 70	EN 12086	
Contenuto riciclato	T	%	10	DM 11/10/2017		
TOLLERANZE DIMENSIONALI	Lunghezza	L	mm	L2	$\pm 2$	EN 822
	Larghezza	W	mm	W2	$\pm 2$	EN 822
	Spessore	T	mm	T2	$\pm 1$	EN 823
	Ortogonalità	S	mm/m	S2	$\pm 2$	EN 824
	Planarità	P	mm	P5	$\pm 5$	EN 825
	DIMENSIONI DISPONIBILI:	mm 1000x500 - 1200x600 (ALTRE SU RICHIESTA)				
	SPESSORI DISPONIBILI:	da 10 a 600 mm (altri su richiesta)				

Questi valori sono stati ottenuti presso laboratori in ambiente condizionato e possono subire modifiche dovute alle diverse condizioni di messa in opera.

#### ■ PREPARAZIONE DEI SUPPORTI ED APPLICAZIONE

Assicurarsi che il pannello sia applicato correttamente con movimenti orizzontali rispetto al piano di appoggio. Assicurarsi che il collante copra una superficie minima del pannello pari al 40% della superficie di contatto con il fondo, attraverso creazione di cordone perimetrale e tre punti centrali o incollaggio sull'intera superficie del pannello.

#### ■ CARATTERISTICHE DI MESSA IN OPERA

Avere cura di stoccare i pannelli in luoghi riparati e conservarli in perfetto stato evitando spigolature o deterioramento del pannello stesso.

#### ■ AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Proteggere il prodotto dagli urti.

*Le notizie contenute nella presente scheda tecnica sono frutto di studi di laboratorio e come tali sono divulgate a carattere esclusivamente informativo, esonerando totalmente la scrivente da ogni responsabilità in merito.*

#### ■ VOCE DI CAPITOLATO

Pannelli termoisolanti in polistirene espanso sinterizzato tipo **BioKP-ZG CAM**, ottenuti per taglio da blocco con conducibilità termica  $\lambda d = 0.030$  [W/mk], resistenza a compressione al 10% della deformazione  $\geq 150$  [kPa], resistenza a trazione perpendicolare alle facce  $\geq 250$  [kPa], conformi ai CAM, a marchio CE, alle norme EN 13163 e EN 13499, con EUROCLASSE E di reazione al fuoco, con dimensioni ... e spessore ... .