



# Bio-Roof Rock N

Sistemi non ventilati in Neopor® - accoppiati



## DESCRIZIONE

Pannello in polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse, prodotto con materia prima Neopor® della BASF, con euroclasse E di reazione al fuoco, conforme alle norme UNI EN 13163, a marchio CE, accoppiato all'estradosso con un foglio di OSB/3 ed all'intradosso con un pannello in lana di roccia.

DIMENSIONI [mm]	SPESSORI EPS DISPONIBILI [mm]	SPESSORE LANA ROCCIA [mm]	SPESSORE OSB [mm]
1200 x 600	30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 80 / 100	50	12 (altri su richiesta)

## ■ VOCI DI CAPITOLATO

Realizzazione di isolamento termico di coperture con pannelli **Bio-Roof Rock N** termoisolanti in polistirene espanso sinterizzato prodotti con materia prima **Neopor®** della BASF, conformi alle norme UNI EN 13163, con marcatura CE, classe di reazione al fuoco **euroclasse E** secondo la EN 13501-1, conducibilità termica pari a **0,030 W/mK** secondo la EN 12667, resistenza alla compressione al 10% di deformazione pari a **≥ 100 kPa** secondo la EN 826, resistenza a flessione **≥ 150 kPa** secondo la EN 12089, accoppiati all'estradosso con un pannello di OSB/3 ed all'intradosso con un pannello in lana di roccia da 50 mm.

## ■ CAMPI DI IMPIEGO

Isolamento termico e acustico di coperture.

## ■ CERTIFICAZIONI

- **CE** secondo la UNI EN 13163
- **Conformità CAM** (Criteri Ambientali Minimi) secondo DM 11 ottobre 2017 dichiarata pari al 10% secondo il Certificato n. 1951/2020 rilasciato dall'organismo di valutazione della conformità IIPR che ha attestato il contenuto di riciclato secondo i requisiti specificati nel Regolamento "Plastica Seconda Vita".

## ■ CONSERVAZIONE

Si raccomanda di conservare il prodotto nell'imballo originale sigillato, in luogo asciutto e coperto, evitando l'esposizione diretta a sorgenti di calore e di coprirlo con teli plastici o similari.

Si raccomanda, sia nella fase di stoccaggio che in quella di posa, di non esporre i pannelli all'azione dei raggi UV per lunghi periodi.

## ■ GESTIONE DEI RIFIUTI

Raccomandiamo di evitare sprechi e di riutilizzare ove possibile, cercando di limitare i rifiuti. L'utilizzatore è responsabile della corretta gestione, codifica e denominazione dei rifiuti prodotti. I rifiuti devono essere correttamente gestiti e conferiti secondo le norme vigenti in materia.

Gli isolanti puliti e non contaminati possono essere conferiti con il CER 17 02 03.

I rifiuti misti delle attività di costruzione e demolizione devono essere smaltiti con categoria 17 09.

## ■ DATI TECNICI EPS

Proprietà	Caratteristica	Simbolo	U.M.	Valore	Norma UNI
PROPRIETÀ MECCANICHE	Resistenza a compressione al 10% della deformazione	<b>CS (1)</b>	kPa	<b>≥ 100</b>	EN 826
	Resistenza a trazione perpendicolare alle facce	<b>TR</b>	kPa	-	EN 1607
	Resistenza alla flessione	<b>BS</b>	kPa	<b>≥ 150</b>	EN 12089
	Resistenza al taglio*	$\tau$	kPa	-	EN 13163
	Stabilità dimensionale in condizioni di laboratorio (25°C/25% u.r.)	<b>DS (N)</b>	%	<b>± 0,5</b>	EN 1603
	Carico permanente limite con deformazione del 2% dopo 50 anni*	$\sigma_c$	kPa	-	EN 1604
	Modulo elastico a compressione*	-	kPa	-	EN 1605
	Modulo di taglio*	<b>G</b>	kPa	-	EN 12090
	Modulo di Young*	<b>E</b>	kPa	<b>6500</b>	EN 1606
PROPRIETÀ FISICHE	Conducibilità termica	$\lambda_D$	W/mK	<b>0,030</b>	EN 12667
	Reazione al fuoco	<b>Euroclasse</b>	-	<b>E</b>	EN 13501-1
	Capacità termica specifica*	$C_p$	J/kgK	<b>1450</b>	EN 10456
	Coefficiente dilatazione termica lineare*	$\alpha$	K <sup>-1</sup>	<b>6 x 10<sup>-5</sup></b>	EN 10456
	Temperatura massima di esercizio*	<b>T</b>	°C	<b>≤ 75</b>	-
	Assorbimento d'acqua per immersione totale a 28gg	<b>W<sub>L</sub> (T)<sub>i</sub></b>	%	<b>2</b>	EN 12087
	Assorbimento acqua per immersione parziale	<b>W<sub>L</sub> (P)<sub>i</sub></b>	Kg/m <sup>2</sup>	<b>0,03 – 0,04</b>	EN 12088
	Permeabilità al vapore acqueo	$\delta$	mg/(Pa*h*m)	<b>0,009 – 0,020</b>	EN 12087
	Resistenza al passaggio del vapore (permeabilità)	$\mu$	-	<b>30 ÷ 70</b>	EN 12086
	Contenuto riciclato	-	%	<b>15</b>	DM 11/10/2017
TOLLERANZE DIMENSIONALI	Lunghezza	<b>L</b>	mm	<b>L3 ± 3</b>	EN 822
	Larghezza	<b>W</b>	mm	<b>W3 ± 3</b>	EN 822
	Spessore	<b>T</b>	mm	<b>T2 ± 2</b>	EN 823
	Ortogonalità	<b>S</b>	mm	<b>S5 ± 5</b>	EN 824
	Planarità	<b>P</b>	mm	<b>P10 ± 10</b>	EN 825

**Avvertenze:** Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. Resta a cura dell' utilizzatore la verifica dell' idoneità del prodotto per il tipo di impiego previsto.

(\*) Valori estratti da riferimenti bibliografia.

## DATI TECNICI OSB/3

Proprietà	Caratteristica	U.M.	Spessore [mm]			Norma UNI
			8-10	> 10-18	> 18-30	
PROPRIETA' MECCANICHE, FISICHE E TOLLERANZE	Peso specifico medio	Kg/m <sup>3</sup>	670 ± 45	650 ± 35	650 ± 25	EN 323
	Resistenza in flessione: lunghezza	N/mm <sup>2</sup>	22	20	18	EN 310
	Resistenza in flessione: larghezza	N/mm <sup>2</sup>	11	10	9	EN 310
	Modulo d'elasticità: lunghezza	N/mm <sup>2</sup>	3500	3500	3500	EN 310
	Modulo d'elasticità: larghezza	N/mm <sup>2</sup>	1400	1400	1400	EN 310
	Coesione interna	N/mm <sup>2</sup>	0,34	0,32	0,30	EN 319
	Coesione interna dopo bollitura	N/mm <sup>2</sup>	0,15	0,13	0,12	EN 1087-1
	Coesione interna dopo test ciclico	N/mm <sup>2</sup>	0,18	0,15	0,13	EN 321 EN 319
	Rigonfiamento in 24 ore	%	<15	<15	<15	EN 317
	Tolleranza spessore levigato	mm	± 0,3	± 0,3	± 0,3	EN 324-1
	Tolleranza spessore non levigato	mm	± 0,8	± 0,8	± 0,8	EN 324-1
	Tolleranza formato: lunghezza	mm	± 0,3	± 0,3	± 0,3	EN 324-2
	Tolleranza formato: larghezza	mm	± 0,3	± 0,3	± 0,3	EN 324-2
	Tolleranza formato: squadratura	mm/n	2	2	2	EN 324-2
	Contenuto d'umidità	%	873	873	873	EN 322
	Conducibilità termica	W/mK	0,13	0,13	0,13	EN 13986
	Emissione formaldeide	<b>Bassa formaldeide E1 Classe A ≤ 8 mg/100g</b>				EN 120
	Incollaggio	<b>Strato interno: PUR (poliuretanic) Strati esterni: MUPF (melaminica-ureica-fenolica)</b>				-
Classe di resistenza al fuoco	<b>B2 – normalmente infiammabile</b>				DIN 4102	
Certificazioni	CTB-MQ 160; KOMO 32689; ATG/H275				-	

Campioni condizionati: 20° C, 65% umidità relativa – Valori minimi EN 300 OSB/3

## ■ DATI TECNICI LANA DI ROCCIA

Proprietà	Caratteristica	Simbolo	U.M.	Valore	Norma UNI
PROPRIETÀ MECCANICHE	Conducibilità termica (a 10 °C)	$\lambda_D$	W/mK	<b>0,036</b>	EN 12667 EN 12939
	Reazione al fuoco	<b>Euroclasse</b>	-	<b>A1</b>	EN 13501-1
	Calore specifico	$C_p$	KJ/kg	<b>1,03</b>	EN 10456
	Fattore di resistenza al vapore	$\mu$	-	<b>1</b>	EN 12086
	Assorbimento d'acqua a breve termine	$W_P$	Kg/m <sup>2</sup>	<b>&lt; 1</b>	EN 1609
	Assorbimento d'acqua a lungo termine	$W_{PL}$	Kg/m <sup>2</sup>	<b>&lt; 3</b>	EN 12087
	Resistenza a compressione	$\sigma_m$	kPa	<b>30</b>	EN 826
	Resistenza a compressione (carico concentrato)	-	N	<b>400</b>	EN 12430
	Compressibilità	$C_p$	mm	<b>2</b>	EN 13162 EN 12431
	Resistenza alla trazione	$\sigma_{mt}$	kPa	<b>≥ 10</b>	EN 1607
	Resistenza al taglio	$\sigma_t$	kPa	<b>≥ 20</b>	EN 12090
	Resistenza al flusso d'aria	-	kPa s/m <sup>2</sup>	<b>60</b>	EN 29053
	Rigidità dinamica	$s^{-1}$	MN/m <sup>3</sup>	<b>20</b> (sp. 50 mm)	EN 29052-1
	Assorbimento acustico	$\alpha_w$	-	<b>0,95</b>	ISO 11654 per spessori dn ≥ 50 mm